



FAÇADE - B

Белая цементная шпатлевка

Атмосферостойкая белая цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

Описание:

Атмосферостойкая шпатлевка на основе белого цемента, микрорамора и европейских полимерных добавок для финишной отделки стен и потолков перед высококачественной покраской фасадов и влажных помещений зданий.

Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. измерения	Значение:
Цвет	-	белый
Количество воды затворения	л/кг	0,3-0,32
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5
Максимальная крупность заполнителя	мм	0,1
Жизнеспособность	ч	24
Толщина слоя, не более	мм	1-3
Температура нанесения	С	+5...+30
Морозостойкость, не менее	цикл	F50
Расход смеси, при слое 1 мм	кг/м ²	0,9-1,1

Подготовка основания:

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть сухой.

Приготовление раствора:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 6,0-6,5 литров воды на 20 кг сухой смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

Консистенция раствора кремообразная, маслянистая. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение:

Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую поверхность. шпатель под углом к основанию с сильным нажимом тщательно размазать раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями до получения необходимого слоя. При выравнивании несколькими

слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. В процессе высыхания шпатлевки не использовать принудительную сушку зашпатлеванной поверхности. Высохшую поверхность шпатлевки можно обрабатывать шлифовальной бумагой.

Расход смеси: 0,9-1,1 кг на м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение: бумажные крафт-мешки по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте пораженный участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.